

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE DOSIEK EPS - NEOFORM

- 1. Dosky NEOFORM nesmú byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu! NEOFORM - sivý expandovaný polystyrén obsahuje uhlík, ktorý pôsobí ako absorbér slnečného žiarenia. Pôsobenie slnečného žiarenia degraduje štruktúru NEOFORM. Z tohto dôvodu sú dosky NEOFORM zabalené do bielej nepriehľadnej fólie, ktorá chráni výrobok pred nežiadúcim pôsobením slnečného žiarenia.*
- 2. Pri nakladaní, vykladaní a preprave sa musia chrániť pred mechanickým poškodením.*
- 3. Pri skladovaní sa musia dodržiavať požiaro-bezpečnostné predpisy. Dosky je nutné skladovať v krytých vetrateľných skladoch alebo prístreškoch a mimo zdroja tepla a nesmú byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Teplota skladovania nesmie prekročiť 70°C. Dosky sa môžu stohovať do výšky max. 5 m.*
- 4. Pri zakomponovaní dosiek do zatepľovacieho systému používať ako lepiacu hmotu len výrobcom systému schválené lepidlá a tiež je nutné použiť ako ochranu pred slnečným žiarením lešenárske siete.*