

POLYFORM®	TECHNICKÝ LIST EPS 80 F	
------------------	--	---

Obchodné označenie výrobku

Tepelnoizolačná doska z bieleho expandovaného polystyrénu **POLYFORM - EPS 80 F**

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe: tepelná izolácia vonkajšej obvodovej steny (ETICS). Aby sa zvýšila požiarne bezpečnosť, dosky EPS POLYFORM sú vyhotovené ako samozhášavé. To zabezpečuje retardér horenia PFR (PolyFlameRetardant).

Kód označenia výrobku podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015

EPS-EN13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR125



Farebné označenie : dva farebné pruhy v poradí – červený, červený

Prevedenie hrany : rovná

Vyrábané hrúbky dosiek : 10 – 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)

Vyrábané rozmery dosiek : 500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm

Technické parametre podľa STN EN 13163 a STN 72 7221-2

Parameter	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Tolerancia
Hrúbka	T(1)	± 1 mm
Dĺžka	L(2)	± 2 mm
Šírka	W(2)	± 2 mm
Pravouhlosť	S(2)	± 2 mm/ 1000 mm
Rovinnosť	P(5)	± 5 mm/ bm
Pevnosť v ohybe	BS125	≥ 125 kPa
Napätie v tlaku pri 10% stlačení	CS(10)80	≥ 80 kPa
Rozmerová stálosť pri konštantných normálnych laboratórnych podmienkach (23°C, 50% r.v)	DS(N)2	± 0,2%
Rozmerová stálosť pri určených podmienkach teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu (48 hod., 70°C)	DS(70,-)1	max. 1%
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu	TR125	≥ 125 kPa
Tepelný odpor R_D (pri hrúbke 100 mm)	2,70 m ² .K/W	-
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	0,037 W/(m.K)	-
Trieda reakcie na oheň	E	-
Objemová hmotnosť	min. 14,5 kg/m ³ *	-

* Objemová hmotnosť je udávaná orientačne, je určená pre potreby statiky a výpočtu požiarneho zaťaženia

Súvisiace dokumenty : VYHLÁSENIE O PARAMETROCH POLYFORM / č.0006 – DoP - 2015

Balenie : Dosky sa dodávajú balené v ochrannej LDPE fólii s jednou samolepiacou identifikačnou LDPE etiketou. Obalový systém bol posúdený z hľadiska minimalizácie, recyklovateľnosti a bezpečnosti zloženia v zmysle požiadaviek PPWR. Balné množstvá sú uvedené na www.polyform.sk

Technické a ekologické parametre prázdneho obalu	Deklarovaná hodnota / Vlastnosť	Regulačný súlad a normy (PPWR)
Typ obalu	Obalová a fixačná fólia + etiketa	Priemyselný skupinový / prepravný obal
Materiálová báza	100 % LDPE (Monomateriálový systém)	Príloha II Nariadenia (EÚ) 2025/40 (Kód 4)
Hrúbka	25 µm	STN EN 13428 (Prevencia znížením zdrojov)
Koncentrácia ťažkých kovov	$Pb + Cd + Hg + Cr(VI) \leq 100 \text{ mg/kg}$	Článok 5 Nariadenia (EÚ) 2025/40 (Splnené)
Látky vzbudzujúce obavy (SoC)	Bez zámerne pridaných PFAS	Súlad s REACH a PPWR monitoringom
Recyklovateľnosť materiálu	ÁNO (100% recyklovateľný plast)	Článok 6 PPWR (Dizajn pre recykláciu)

Skladovanie : dosky sa musia skladovať v krytých vetrateľných skladoch, alebo pod prístreškom pri bežnej vlhkosti vzduchu. Teplota pri skladovaní nesmie prekročiť 70°C. Nízke teploty nemajú vplyv na ich kvalitu. Dosky sa môžu skladovať do výšky maximálne 5 m. Pri skladovaní sa musia dodržiavať požiaro-bezpečnostné predpisy.

Likvidácia : EPS odpad sa musí likvidovať v súlade s platnými legislatívnymi predpismi.