

POLYFORM®**TECHNICKÝ LIST**
EPS 50**Obchodné označenie výrobku****Tepelnoizolačná doska z bieleho expandovaného polystyrénu**
POLYFORM - EPS 50

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe: výplňová tepelná izolácia striech, podláh s roštom, stien, stropov,.. Aby sa zvýšila požiarne bezpečnosť, dosky EPS POLYFORM sú vyhotovené ako samozhášavé. To zabezpečuje retardér horenia PFR (PolyFlameRetardant).

Kód označenia výrobku podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015

EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-CS(10)50-DS(N)2-DS(70,-)2

Farebné označenie : dva farebné pruhy v poradí – modrý, červený**Prevedenie hrany :** rovná**Vyrábané hrúbky dosiek :** 10 – 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)**Vyrábané rozmery dosiek :** 500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm**Technické parametre podľa STN EN 13163 a STN 72 7221-2**

Parameter	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Tolerancia
Hrúbka	T(2)	± 2 mm
Dĺžka	L(2)	± 2 mm
Šírka	W(2)	± 2 mm
Pravouhlosť	S(5)	± 5 mm/ 1000 mm
Rovinnosť	P(5)	± 5 mm/ bm
Pevnosť v ohybe	BS75	≥ 75 kPa
Napätie v tlaku pri 10% stlačení	CS(10)50	≥ 50 kPa
Rozmerová stálosť pri konštantných normálnych laboratórnych podmienkach (23°C, 50% r.v)	DS(N)2	± 0,2%
Rozmerová stálosť pri určených podmienkach teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu (48 hod., 70°C)	DS(70,-)2	max. 2%
Tepelný odpor R_D (pri hrúbke 100 mm)	2,50 m ² .K/W	-
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	0,040 W/(m.K)	-
Trieda reakcie na oheň	E	-
Objemová hmotnosť	min. 11,0 kg/m ³ *	-

* Objemová hmotnosť je udávaná orientačne, je určená pre potreby statiky a výpočtu požiarneho zaťaženia

Súvisiace dokumenty : VYHLÁSENIE O PARAMETROCH POLYFORM / č.0005 – DoP - 2015**Balenie :** dosky sa dodávajú balené v LDPE fólii, balné množstvá sú uvedené na www.polyform.sk**Skladovanie :** dosky sa musia skladovať v krytých vetrateľných skladoch, alebo pod prístreškom pri bežnej vlhkosti vzduchu. Teplota pri skladovaní nesmie prekročiť 70°C. Nízke teploty nemajú vplyv na ich kvalitu. Dosky sa môžu skladovať do výšky maximálne 5 m. Pri skladovaní sa musia dodržiavať požiarne-bezpečnostné predpisy.**Likvidácia :** EPS odpad sa musí likvidovať v súlade s platnými legislatívnymi predpismi.**Výhody použitia :**

Vynikajúce izolačné vlastnosti



Lahký



Nákladovo výhodný



So zvýšenou požiarnou odolnosťou



Nízkonasiakavý



Priateľský k životnému prostrediu



100 % recyklovateľný



Šetriaci energiu



Odolný voči úderom a tlaku

POLYFORM, s.r.o., Terézie Vansovej 10, SK - 065 03 PodolínečTel.: +421 52 43 912 14, email: info@polyform.sk, www.polyform.sk